

ADVA® FLOW 475 (BV/FM)



Betonverflüssiger für Beton nach EN 934-2:T2

Fließmittel für Beton nach EN 934-2:T3.1/3.2

Anwendung

ADVA FLOW 475 (BV/FM) wird als Fließmittel zur Herstellung von hochwertigen Betonbauteilen mit hohen Anforderungen an die Sichtbetonqualität im Fertigteilwerk aber auch für Transportbeton eingesetzt. Das Produkt ermöglicht die Herstellung von hochfließfähigen Betonen mit sehr gutem Zusammenhalt. Die Betone zeichnen sich durch eine gute Festigkeitsentwicklung bereits nach 12 h, bei entsprechendem Betonkonzept aus.

Zugabe und Verarbeitung

Bei werksseitiger Zugabe empfehlen wir, ADVA FLOW 475 (BV/FM) gleichzeitig mit dem Wasser oder besser nach Zugabe aller Komponenten zu dosieren. Die erforderliche Mischzeit nach der Zugabe des Produktes ist von der eingeführten Mischenergie abhängig, wobei eine Mindestmischzeit von 60 Sekunden nicht unterschritten werden sollte.

Bei nachträglicher Zugabe im Transportbetonfahrzeug muss eine gleichmäßige Verteilung des Fließmittels gewährleistet sein. Die Mischzeit soll 1 Min. pro m³, mindestens jedoch 5 Min. betragen.

Eigenschaften/Wirkungsweise

Die Wirkungsweise von ADVA FLOW 475 (BV/FM) ist mit traditionellen Produkten nicht vergleichbar. Die Fließmittelmoleküle werden an der Oberfläche der Zementteilchen angelagert. Aufgrund des Molekülaufbaus wird ein räumlicher Abstand der Zementpartikel untereinander aufgebaut. Der Vorgang der Hydratation setzt früh ein und die sich bildenden Kristallnadeln wachsen sehr spät ineinander. Dadurch wird die Verarbeitbarkeit des Betons deutlich verlängert, bei gleichzeitiger Erreichung von hohen Frühfestigkeiten. Durch seine besondere Zusammensetzung wird eine schnelle Einmischbarkeit des Produktes erreicht. Trotz seines guten Zusammenhaltes ist der Beton weder zäh noch klebrig und ist dadurch sehr Verarbeitungsfreundlich.

Empfohlener Dosierbereich

0,2 - 2,5 M.-% des Zementanteils.

Lieferform

1060 kg Container; 220 kg Fass; 23 kg Kanister.

Lagerung

Gut verschlossen, vor übermäßiger Wärme geschützt und möglichst frostfrei in Originalgebinden lagern.

Haltbarkeit

12 Monaten in geschlossenen Originalgebinden.

Wasserlöslichkeit

Das Produkt ist vollständig in Wasser löslich.

Besonderheiten bei hoher Dosierung

Bei hoher Dosierung besteht das Risiko der Entmischung und der Verzögerung. Dies kann insbesondere bei tiefen Temperaturen, hohen w/z-Werten und bei der Verwendung von Zementen mit geringem Klinkeranteil auftreten. Dies ist im Rahmen von Erstprüfungen zu berücksichtigen.

Anwendungstemperaturen Umgebung

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen unter 5°C: Winterbaumaßnahmen einhalten; Bei hohen Umgebungstemperaturen über 30 °C: Schutz vor Verdunstung und geeignete Maßnahmen zur Senkung der Bauteiltemperatur ergreifen..

Betonarten

Einsetzbar für unbewehrten, bewehrten Beton und Spannbeton nach EN 206-1, bzw. DIN 1045-2.

Besondere Hinweise

Vor Anwendung Erstprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

ADVA FLOW 475 (BV/FM)	
Rohstoffbasis	Polycarboxylat
Feststoffgehalt (M.-%)	30,5
Farbe	Hellbraun
Lieferform	Flüssig
Dichte (g/cm ³)	1,06 (±) 0,02
pH-Wert	3,1 (±) 1,0
Gesamtchlorgehalt (M.-%)	< 0,1
wl. Chloridgehalt (M.-%)	< 0,1
maximaler Alkaligehalt (M.-%)	< 0,5
Verzögerung beim Höchstwert des empfohlenen Dosierbereichs	Ja gering



Stand: Oktober 13

ADVA FLOW 475 con. 30,5 % PL/SPL

gcpat.com | T +49 (0) 52 81 77 04 -0 | F +49 (0) 52 81 77 04 -99

Wir hoffen, dass diese Informationen von Nutzen sind. Sie beruhen auf von uns als richtig und zuverlässig angesehene Daten bzw. Wissen und werden dem Benutzer für die eigene Betrachtung, Untersuchung und Überprüfung zur Verfügung gestellt, jedoch ohne Garantie unsererseits hinsichtlich erreichbarer Ergebnisse. Alle Angaben, Empfehlungen und Hinweise verstehen sich im Rahmen unserer für alle von uns gelieferten Artikel geltenden Verkaufsbedingungen. Keine dieser Angaben, Empfehlungen und Hinweise sind für patent- und urheberrechtsverletzende Zwecke zu interpretieren oder sollen gegen die Rechte Dritter verstoßen.

ADVA ist eine Handelsmarke von GCP Applied Technologies, Inc., die eventuell in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern eingetragen ist. Diese Handelsmarke wurde anhand der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren öffentlichen Daten ermittelt und gibt den aktuellen Inhaber oder Status der Marke möglicherweise nicht genau wieder.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Alle Rechte vorbehalten.

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 USA

Pyrmonter Straße 56 32676 Lügde

GCP0082_ADVA-FLOW-475-(BV-FM)_DE_0917 al (mod)



gcp applied technologies