

Produkteigenschaften

- Grundierung zur Haftverbesserung für Abdichtungen mit allen Bitumendickbeschichtungen
- Anwendbar auf trockenen, leicht feuchten, mineralischen, stark saugenden und sandenden Untergründen
- gebrauchsfertig
- streich-, roll- und spritzfähig
- KEINE gesundheitsgefährdenden Dämpfe

In Verbindung mit BCR Speedflex 1K SP Bitumen Dickbeschichtung zur Abdichtung von: Kelleraußenwänden und Fundamenten, Untergründen wie Hochlochziegel, Vollziegel, Hohlblock, Vollstein, Hüttenstein, Kalksandstein, Mauerstein aus Beton, Porenbetonstein, Schalungsstein aus Beton, Mischmauerwerk.

Technische Daten

Basis:	Bitumenemulsion
Dichte bei 20 Grad:	ca. 1,0 kg/l
Trockenzeit*:	ca. 45 Minuten
Verbrauch:	ca. 100 - 200 ml/m ²
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 Grad bis + 30 Grad
Lagerung:	kühl und trocken, jedoch frostfrei
Lagerdauer:	min. 7 Monate in festverschlossenen Originalgebinde
Lieferform:	25 l Gebinde

*je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund kann der Zeitraum variieren.

Verarbeitung

BCR Voranstrich wird verarbeitungsfertig geliefert. Nur bei trockener Witterung ab mindestens + 5 °C verarbeiten und mittels Quast, Rolle oder geeignetem Spritzgerät aufgebracht.

Nicht bei Regen oder einer Umgebungstemperatur von > + 5° C verarbeiten.

Werkzeuge und verschmutzte Stellen sofort mit Wasser abwaschen.

Untergrundvorbereitung

Staub, lose Teile, Verunreinigungen wie z.B. Öle, Fette, alte Farbreste, Schalöle oder Wachse, Teere oder Teeröle sind zu entfernen. Bei extrem glattem, dichtem oder zementreichem Betonuntergrund (Sinterschicht) ist ein Anrauhern erforderlich. Der Untergrund muß frostfrei und trocken, allenfalls leicht feucht, jedoch noch saugfähig sein.

BCR VORANSTRICH

lösemittelfreier Voranstrich auf Basis einer Bitumenemulsion



Sicherheitshinweise

BCR Voranstrich ist kein Gefahrgut und unterliegt nicht der Kennzeichnung nach GefStoffV und GGVS.

- Augen- und Hautkontakt vermeiden

Entsorgung

Nach der spachtelreinen und tropffreien Restentleerung Rückgabe bei unserem Entsorgungspartner BONUS Holsystem. Info: 07229/74070-0

Technische Beratung BCR: +43 (0) 7229 / 74070-0

Die in diesem Technischen Merkblatt enthaltenen Angaben, sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Produktbeschreibungen können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Bedarf steht Ihnen gerne unser technischer Berater zur Verfügung.

© Copyright 2016 bei BCR Betontechnik GmbH, A-4053 Haid

Die Verwendung der Texte, Bilder und Zeichnungen, auch auszugsweise, ist Ohne Zustimmung der BCR Betontechnik GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Mikroverfilmung, Übersetzungen, sonstige Bearbeitungen und die öffentliche Verbreitung, und zwar jeweils auch mit elektronischen Systemen. BCR Betontechnik GmbH behält sich vor, gegen unberechtigte Verwendungen gerichtlich, gegebenenfalls auch strafrechtlich vorzugehen.