

PIERI® LM 200

Trennmittel für Beton



Beschreibung

Erleichtert das Ausschalen im Fertigteilwerk oder auf der Baustelle, selbst wenn die Schalung etwas porig ist.

Aufgrund seiner „befeuchtenden“ Eigenschaft bildet PIERI LM 200 einen gleichbleibenden Ölfilm auf der Schalungsoberfläche.

Es erleichtert die Ausbreitung des Betons und reduziert Luftporen, welche durch das Verdichten verursacht werden können.

Anwendungen

- Für Fertigteilwerk und Baustelleneinsatz
- Wenn eine glatte, gleichmäßig gefärbte und lunkerfreie Oberfläche gefordert wird
- Bis zu einer Schalungstemperatur von 80°C

Besonders empfohlen für das Betonieren bei kalten Temperaturen oder wenn vorhandene Abnutzungserscheinungen der Schalung zu lokalen Betonanhaftungen führen.

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsfertig, mit einem Sprühgerät oder einer Sprühpistole auf die sauberen Formen und Schalungen auftragen, Mengenaufwand: 30 bis 50 m² / Liter.

Gleichmäßig und dünn auf die gesamte Schalung auftragen.

Technische Spezifikationen

Farbe:	Braune bis bernsteinfarbene Flüssigkeit. Das Produkt kann Farbabweichungen aufweisen, die keinen Einfluss auf seine Wirksamkeit und das Ergebnis haben.
Dichte:	0,90 ± 0,05.
Viskosität:	(Iso cup 2431 N ° 3 bei 20°C): 20 ± 5 cSt.
Flammpunkt:	62 °C (Setaflash-Methode).
Gefrierpunkt:	-15 °C
Empfohlene Düsen:	X10 oder Standard (Flachstrahldüse).
Entspricht in Bezug auf den PCB-Gehalt der Gesetzgebung (Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85 467 / CEE vom 1. Oktober 1985 – JO der Europäischen Gemeinschaften L269 vom 11. Oktober 1985).	
BTM 10	

Lagerung

5 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung.

Für den Fall einer Leckage wird die Lagerung in einem Auffangbecken/- Wanne empfohlen.

Verpackung

- 25-Liter-Fass.
- 220-Liter-Fass.
- 1000-Liter-Tank.

Produktvorteile



Sicherheitsdatenblatt ohne Gefahrenhinweise oder Sicherheitskennzeichen auf dem Endprodukt, entsprechend der CLP-Verordnung vom 01.06.2015.

Kann mit einem Sprühsystem auf alle Form- und Schalungstypen aufgetragen werden: Stahl, kunststoffbeschichtetes/versiegeltes Holz oder Polyester.

Sicherheit

Keine Vorschriften.

Dieses Produkt sollte in der Originalverpackung aufbewahrt werden.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Transport

Keine Vorschriften.

01.06.2015

gcpat.com | T +49 (0) 52 81 77 04 -0 | F +49 (0) 52 81 77 04 -99

Wir hoffen, dass diese Informationen von Nutzen sind. Sie beruhen auf von uns als richtig und zuverlässig angesehene Daten bzw. Wissen und werden dem Benutzer für die eigene Betrachtung, Untersuchung und Überprüfung zur Verfügung gestellt, jedoch ohne Garantie unsererseits hinsichtlich erreichbarer Ergebnisse. Alle Angaben, Empfehlungen und Hinweise verstehen sich im Rahmen unserer für alle von uns gelieferten Artikel geltenden Verkaufsbedingungen. Keine dieser Angaben, Empfehlungen und Hinweise sind für patent- und urheberrechtsverletzende Zwecke zu interpretieren oder sollen gegen die Rechte Dritter verstoßen.

PIERI sind Warenzeichen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in anderen Ländern auf GCP Applied Technologies Inc. eingetragen sein können. Diese Warenzeichenliste wurde auf Basis von veröffentlichten Informationen zum Zeitpunkt der Bekanntmachung erstellt und kann möglicherweise nicht genau den aktuellen Inhaber oder den Status wiedergeben.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Alle Rechte vorbehalten. ist ein Warenzeichen

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 USA.

GCP Bauprodukte GmbH Pyrmonter Straße 56 32676 Lügde

GCP0082_PIERI-LM-200_DE_0817 al



gcp applied technologies